



BLOQUEUR HUMIDITE & SALPETRE

NATURE :

A base de résines acrylique modifiées.

PROPRIETES :

La formulation spéciale du Bloqueur humidité & salpêtre, permet de créer un feuil imperméable à l'eau et aux remontées de salpêtre, de plus empêche la formation de moisissures.

S'applique sur support humide ou ruisselant.

Revêtement pour intérieur et extérieur, utilisable dans les pièces humides ayant des remontées d'eau par capillarité. Support plâtre, ciment et dérivé, briques, parpaings.

Peut-être recouvert par une peinture de finition ou un papier peint.



CARACTERISTIQUES :

CLASSIFICATION AFNOR	:	T36 005 Famille 1 Classe 7b2.
ASPECT	:	Mat.
TEINTE	:	Blanc.
DENSITE	:	1,63 ± 0,10
EXTRAIT SEC EN POIDS	:	77 % ± 5 %
VISCOSITE	:	50'' ± 5 '' CA6/20°C à 25 ° C.
<u>SECHAGE :</u> HORS POUSSIERE	:	2 H à 20 °.
SEC MANIPULABLE	:	6 heures.
RECOUVRABLE	:	24 Heures.

PREPARATION DES SURFACES :

Les surfaces à traiter doivent être exemptes de graisses, poussières et toutes particules non adhérentes.

Selon le support, un brossage et un dépeussierage doit être effectué après une légère abrasion soigné. Le plâtre doit être non pulvérulent. Les anciennes peintures ou revêtements doivent être éliminés.

MODE D'EMPLOI :

Bien remuer le contenu de la boîte. S'applique facilement à la brosse ou au rouleau dilution possible 3 à 5%.

Au pistolet, une dilution de 12 à 15 % peut être nécessaire.

Appliquer une ou deux couches suivant l'humidité ou l'exposition du support.

NETTOYAGE DILUTION :

White Spirit.

RENDEMENT :

10 à 12 m² au litre environ sur fond lisse.

CONDITIONNEMENT :

500 ml – 1 l – 2.5 l.

CONSERVATION :

1 an en boîtage d'origine fermé.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient, en aucun cas, engager la responsabilité de notre Société.

