



PEINTURE

« Aspect Métal »

NATURE :

Peinture mono composante à base de résines Uréthane modifiées et de pâte d'aluminium.

PROPRIETES :

Peinture légèrement métallisée. Sa formulation spécifique permet un excellent accrochage **sans détrempe** des fonds et une très grande résistance aux intempéries, aux agressions diverses (humidité, brouillard,...) sur les objets ou supports, tant à **l'intérieur**, qu'à **l'extérieur**.

Formule anti rouille

PREPARATION DES SURFACES :

Les parties à peindre doivent être exemptes de graisse, poussière, calamine et rouille non adhérentes, étant bien entendu que les meilleurs résultats sont obtenus sur des surfaces bien préparées.

Sur métaux ferreux, brosser l'ancienne peinture afin d'éliminer toutes les parties susceptibles de s'écailler, puis effectuer un léger ponçage et préparer le fond pour obtenir une surface parfaite avec une couche d'anti-rouille.

Sur un support neuf, pratiquer la même préparation des fonds que pour une peinture laquée.



<u>CARACTERISTIQUES :</u>	PIGMENTS COUVRANTS	:	Pâte d'aluminium & pigments organiques.
	CHARGES	:	Néant
	SOLVANT	:	Hydrocarbures aliphatiques
	EXTRAIT SEC	:	50 % exprimé en poids
	6 COULEURS	:	Aluminium, Canon de Fusil, Métal Brut, Métal Rouillé, Métal Argenté, Acier.
	ASPECT	:	Semi-brillant Métallique
	DENSITE	:	0,935 à 20 ° C
<u>SECHAGE :</u>	HORS POUSSIERE	:	1 heure
	SEC	:	4 H suivant le support et la température.
	RECOUVRABLE	:	24 heures

Il est recommandé de bien attendre un séchage complet de chaque couche avant l'application de la suivante. Grâce au pouvoir couvrant de cette peinture, une seule couche peut suffire.

APPLICATION : Bien remuer soigneusement le produit avant et pendant l'application à l'aide d'une spatule.

- avec un pinceau doux : ajouter si besoin, 5 % de solvant 282

- au pistolet : il est préférable d'ajouter 5 à 15 % environ d'un solvant 282

RENDEMENT : Environ 10 à 12 m² au litre suivant le support.

CONSERVATION : 2 ans dans son emballage d'origine. Bien refermer le boîtier après emploi. Bien réhomogénéiser le produit avant une nouvelle application.

NETTOYAGE DES OUTILS : White-spirit, solvant naphtha, nettoyant pinceaux.

CONDITIONNEMENT : 250 ml - 500 ml - 1 litre - 2,5 litres.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

