



PRIMAIRE UNIVERSEL ANTIROUILLE GLYCERO

NATURE :

Primaire antirouille à base de résine glycérophthalique, présentant un haut taux de pigments phosphatant protégeant le support traité contre l'agression de la rouille.

Excellente tenue en extérieur.

Excellente tenue sur métaux ferreux ou non ferreux, alliage, bois,

PVC dur,

PROPRIETES :

Sa formulation spéciale, permet d'associer un pouvoir couvrant remarquable, un séchage très rapide, un extrait sec en volume élevé permettant des rendements supérieurs, un durcissement rapide à cœur facilitant la manutention dans les plus brefs délais.



PREPARATION DES SURFACES :

Les supports à traiter doivent être exempts de graisses, poussières, humidité, calamines et rouilles non adhérentes, étant bien entendu que les meilleurs résultats sont obtenus sur des surfaces bien préparées.

CARACTERISTIQUES :

CLASSIFICATION AFNOR	:	Famille 1 Classe 4 a.
ASPECT	:	Satiné.
TEINTE	:	Brun rouge - Gris moyen – Blanc – Noir.
DENSITE	:	1, 3 pour le Gris Moyen.
POINT ECLAIR	:	38 ° C.
EXTRAIT SEC EN VOLUME	:	60 % pour le Brun rouge.
EXTRAIT SEC EN POIDS	:	80 % pour le Brun rouge.
VISCOSITE de LIVRAISON	:	3 poises à 25 ° C.

SECHAGE : A 20 ° C pour 35 microns :

HORS POUSSIERE	:	20 minutes.
SEC	:	1 Heure 30 minutes.
SURCOUCHABLE	:	12 Heures.

En tunnel sur fers préchauffés à 50 ° C pour 35 microns :

HORS POUSSIERE	:	1 à 2 minutes.
SEC	:	15 minutes.
SURCOUCHABLE	:	6 Heures.

MODE D'EMPLOI :

Bien remuer le contenu de la boîte avant et pendant l'utilisation. Prête à l'emploi, s'applique facilement à la brosse, au rouleau. Au pistolet, une dilution de 5 à 10 % de White-Spirit - 5 % peut être nécessaire.

RENDEMENT : 10/12 m² au litre environ sur fond lisse.

CONSERVATION : 1 an en boîtage d'origine fermé.

NETTOYAGE DES OUTILS : Tous solvants aromatiques ou nettoyeurs pinceaux.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient, en aucun cas, engager la responsabilité de notre Société.

