

PÂTE DE BOIS ACRYLIQUE



TINXIROL

Définition produit

Pâte de rebouchage pour bois. Intérieur – Extérieur. Sans COV*.

Véritable farine de bois amalgamée dans un liant maigre.

Reste poreuse après durcissement permettant ainsi de traiter et teinter les parties réparées, et d'utiliser les mêmes produits de finition que sur le bois d'origine. Garantie : Sans huile – Sans odeur.

Après séchage dureté comparable au bois.

Parfaite résistance à l'extérieur, même en gros volume. On peut, après séchage, teinter, scier, clouer, limer, coller, sculpter, tarauder, raboter, cirer, peindre, vernir...

Rebouchage des trous et des fentes dans le bois. Consolidation des boiseries extérieures rongées et noircies (colombages, volets, fenêtres...). Reconstitution des parties manquantes dans les vieux meubles, moulures, sculptures. Restauration des nez de marche usés, rebouchage entre lames de parquets ...

Mode d'emploi

Préparation des supports :

Nettoyé et humidifié le support à l'eau.

Mise en œuvre des produits :

Appliquer la pâte en prévoyant un excès de produit à poncer après séchage. Lisser à la spatule humidifiée d'eau. Essuyer aussitôt les bavures à l'éponge humide. Si le volume à reconstituer est important, il peut y avoir retrait ou formation de crevasses qui nécessiteront, après durcissement, une deuxième application.

Durcissement à 20°C : 2 à 3 H pour de petites fentes – 24 H pour les volumes plus importants.



PÂTE DE BOIS HYDROLIQUE



TINXIROL

LIANT	Acrylique
ASPECT	Pâte
TEINTE(S)	Chêne Clair, Chêne Foncé, Chêne Moyen, Noyer foncé, Acajou foncé, Merisier, Sapin, Neutre.
DENSITE	1 à 1.2
RENDEMENT	Non applicable
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau
CONSERVATION	Bien refermer après utilisation.
CONDITIONNEMENT	250g – 750g – 2. 5Kg.
COV* (2010)	< 5 g/ L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Non applicable
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	Toutes les teintes sont miscibles entre elles.



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou notre commercial. **Tel : 01 34 84 97 75.**

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Pate de bois hydro 1909V01.01