



## Dorure Extérieure

### PALME D'OR

#### NATURE :

Dorure mono composante à base de résines polyuréthane et de poudre de bronze.

#### PROPRIETES :

Peinture décorative d'aspect doré. La formulation spécifique de la **Palme d'Or** permet un excellent accrochage et une très grande résistance aux intempéries sur les objets ou supports, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur tels que : lanternes, statues de jardin, grilles, fer forgé, candélabres, bois, plâtre...



#### PREPARATION DES SURFACES :

Les parties à peindre doivent être exemptes de graisse, poussière, calamine et rouille non adhérentes, étant bien entendu que les meilleurs résultats sont obtenus sur des surfaces bien préparées.

- **Sur un support ancien**, brosser l'ancienne peinture afin d'éliminer toutes les parties susceptibles de s'écailler, puis préparer le fond pour obtenir une surface parfaite.

- **Sur un support neuf**, pratiquer la même préparation des fonds que pour une peinture laquée.

#### CARACTERISTIQUES :

- ASPECT : Brillant Satiné  
- DENSITE : 1,06 à 20 ° C  
- TEINTE : **Ton BRONZE** uniquement

#### SECHAGE :

- HORS POUSSIERE : 1 H  
- SEC : 4 H environ Il est possible de passer une seconde couche ( 24 heures après ) mais ce n'est pas nécessaire car le produit a été prévu pour être monocouche.

#### APPLICATION:

Bien remuer soigneusement le produit avant et pendant l'application à l'aide d'une spatule, en insistant sur le fond de la boîte.

- **à la brosse** : ajouter si besoin, 5 % de White -Spirit.

- **au pistolet** : il est préférable d'ajouter 10 % environ d'un solvant aromatique ( solvant naphta ).

#### RENDEMENT :

Environ 12 m<sup>2</sup> au litre suivant le support.

#### CONSERVATION :

2 ans dans son emballage d'origine. Bien refermer le boîtage après emploi.  
Bien réhomogénéiser le produit avant une nouvelle application.

#### NETTOYAGE DES OUTILS :

White-spirit, solvant naphta, nettoyant pinceaux.

#### CONDITIONNEMENT :

Boîtes de 250 ml Boîtes de 1 litre.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

