



MASTIC À DORER

NATURE :

Cire Métallisée à base de cires sélectionnées et de poudre de bronze.

UTILISATION :

Encadrement, Objets d'Art.

PROPRIETES :

Le **Mastic à Dorer** dépose, par frottement, l'aspect doré des cires dont il est constitué. Par sa bonne adhérence sur de nombreux supports, il permet soit la décoration d'objets dorés, soit la remise en état d'éraflures, de fentes, d'éclats, de fissures et trous de clous. Il est très apprécié pour réparer les fentes, les reprises d'encadrement ainsi que les fausses coupes.



Sa consistance permet, dans le cadre de grosse moulure (par exemple : gland – feuille de chêne – perle, etc....) de reconstituer la partie manquante à la suite de la coupe.

Afin de réparer et de masquer au mieux la partie abîmée, il est conseillé de la frotter perpendiculairement avec le **Mastic à Dorer** et de la remplir au mieux. Laisser sécher quelques minutes, enlever l'excédent, puis lustrer avec un chiffon doux. Il est alors possible de décorer cette surface avec nos **Cires à Dorer** (se reporter à la fiche technique) éventuellement dans une nuance différente.

Peut également être fondu au bain marie, jusqu'à remplissage de la partie à reboucher, puis remodeler ou égaliser, si nécessaire après durcissement, au couteau. Lustrer au chiffon doux.

PREPARATION DES SURFACES :

Les parties à décorer doivent être exemptes de poussière et de graisse après élimination éventuelle de parties écaillées, saillantes ou manquant d'adhérence afin d'obtenir une surface saine, bien lisse et uniforme.

CARACTERISTIQUES : ASPECT : Brillant patiné métallique plus ou moins intense suivant l'effet recherché.
12 TEINTES : Or Pale, Or Riche, Or Foncé, Teinte Or, Antique Clair, Or Tradition, Grand Siècle, Bronze Antique, Argent, Étain, Aluminium. **Nota : Toutes les teintes sont miscibles entre elles, chauffées au bain-marie à environ 50 ° C.**

RENDEMENT : Suivant la porosité et la rugosité du support, ou la profondeur des fentes à reboucher.

CONSERVATION : Après utilisation, enfermer le pain de **Mastic à Dorer** dans un emballage hermétique afin d'éviter son dessèchement.

NETTOYAGE DES OUTILS : Chiffon sec, essence de térébenthine, white-spirit.

CONDITIONNEMENT : 2 Bâtons de 18 ml

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient, en aucun cas, engager la responsabilité de notre Société.

