



CIRE DE CARNAUBA

NATURE :

Cire végétale du Brésil, provenant de l'arbre de Carnauba.

UTILISATION :

Formulation de cires et encaustiques pour meubles et parquets par mélange à chaud avec de la cire d'abeilles en milieu solvant (Térébenthine, White Spirit...).



MODE D'EMPLOI :

Faire fondre au bain-marie à température l'ensemble des cires (abeille, carnauba...) et incorporer progressivement le solvant tiède. Laisser refroidir le temps nécessaire à ce que la cire se fige. La proportion de cires peut aller de 15 à 25 % du volume total de la fabrication selon la dureté voulue.

CARACTERISTIQUES :

Très grande dureté.

Apporte dans une formulation d'encaustique un pouvoir de brillance exceptionnel.

Point de fusion : 80 à 86 °c

CONDITIONNEMENT : Pack de 6 boîtes de 250 g.
Seaux de 1 Kg.

Les informations ci-dessus, sont basées sur les recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique, ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

