



PÂTE À BOIS

NATURE :

Pâte à Bois de nature cellulosique d'une formulation complètement nouvelle, apportant la souplesse et la dureté du bois naturel.

PROPRIETES :

La Pâte à Bois possède les mêmes caractéristiques que le bois naturel. Inaltérable, elle s'applique à l'intérieur comme à l'extérieur. Sèche vite sans se rétracter ni se fendiller, adhère parfaitement au bois ; se rabote, se scie, se ponce, se sculpte, se cire et se vernit comme le bois.



PREPARATION DES SURFACES :

Bien nettoyer la surface à réparer avec une râpe ou du papier abrasif pour le bois, puis éliminer tous les résidus du ponçage.

<u>CARACTERISTIQUES :</u>	ASPECT	:	PATEUX
	DENSITE	:	1 , 070 à 1 , 100 selon la teinte
	TEINTES	:	Neutre, Chêne Clair, Chêne Foncé, Merisier, Noyer Clair, Noyer Foncé, Acajou, Sapin.

CONSERVATION : 2 ans en boîte d'origine bien fermée.

<u>SECHAGE :</u>	MANIPULATION	:	20 Minutes
	DUR	:	8 Heures
	DUR A COEUR	:	16 Heures

MODE D'EMPLOI :

Après nettoyage des surfaces, appliquer la Pâte à Bois avec un couteau à mastic ou une spatule, en la tassant soigneusement. Pour boucher des cavités larges, profondes et peu accessibles, ne pas tenter de les combler en une seule fois, mais par des applications successives en attendant que chaque couche soit complètement sèche avant d'appliquer la suivante.

Une fois la dernière couche appliquée, lisser avec une spatule propre et attendre quelques heures avant de travailler le bois.

NETTOYAGE DES OUTILS : Diluant cellulosique après essuyage au chiffon.

CONDITIONNEMENT : Boîtes de 150 gr - Boîtes de 250 gr
Boîtes de 500 gr - Boîtes de 1 kg

Les informations ci-dessus, sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique, ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

TINXIROL