



TEINTE BROU DE NOIX OCRINE

NATURE :

Teinture concentrée à l'eau.

PROPRIETES :

Imprégnation teintante, protégeant le bois et mettant en valeur le support ainsi traité. Pour tous travaux intérieur et extérieur (reverniss ultérieurement).

On dilue le concentré avec de l'eau suivant la nuance recherchée, plus ou moins foncée (15 fois son volume d'eau en moyenne). Il est possible de mélanger notre teinte Brou de Noix à d'autres colorants universels, ce qui permet d'obtenir les tons de bois les plus variés. Les artisans peintres se servent des teintures Brou de Noix pour réaliser des patines.



PREPARATION DES SURFACES :

L'adhérence de la teinte pour bois est parfaite, à condition que les supports soient propres.

a - Sur bois neuf : Poncer le bois jusqu'à l'obtention d'une surface lisse. Dépoussiérer les résidus de ponçage soigneusement.

b - Sur bois vernis : Sur vernis ancien, il est indispensable de procéder au décapage du vernis à l'aide de notre Décapant Gélifié. Une fois sèche, les parties à teinter peuvent être traitées de suite si l'aspect final souhaité est foncé, ou bien éclaircies avec notre Éclaircissant pour Bois si le bois doit être traité clair.

c - Sur bois ciré : Il est indispensable d'enlever la cire existante à l'aide de notre Décireur. Bien rincer, toujours avec notre Décireur puis attendre que le bois soit totalement sec pour l'imprégner de teinture.

CARACTERISTIQUES : ASPECT : Mat
TEINTES : du Chêne Clair au Chêne Foncé suivant concentration.

CONSERVATION :

2 ans en conditionnement d'origine. Bien agiter avant et pendant l'emploi afin de ré homogénéiser le produit en vérifiant qu'il n'y a pas de dépôts au fond de l'emballage.

SECHAGE : HORS POUSSIERE : 1 h suivant le pouvoir d'absorption du support.
SEC : 3 h suivant le pouvoir d'absorption du support.
SURCOUCHABLE : 1 h

3 à 4 heures après l'application de la teinte, la partie traitée peut-être cirée ou vernie (pour l'extérieur, utiliser un Vernis Bois Alkyde Uréthane ou un Vernis Marin).

MODE D'EMPLOI : S'applique à l'aide d'un gros pinceau, d'un rouleau ou d'une éponge pour les grandes surfaces, en mouillant de façon abondante l'ensemble de la partie à traiter. Pour les parties étroites ou les motifs, employer de préférence un petit pinceau plat. Laisser pénétrer quelques minutes puis procéder à un essuyage qui enlèvera le surplus de teinte.

RENDEMENT : De 4 à 10 m² / litre suivant le pouvoir d'absorption du support.

NETTOYAGE DES OUTILS : A l'eau.

CONDITIONNEMENT : 100 ml - 250 ml - 500 ml - 1 litre
Bidon de 5 litres.

Les informations ci-dessus, sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique, ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

TINXIROL