



VERNIS BOIS – Ebénisterie

MAT RUSTIQUE & ASPECT CIRÉ

NATURE :

Vernis Alkyde Uréthane, structuré par sa composition, donnant un aspect Mat rustique ou aspect ciré, tout en restant souple et dur. Uniquement en incolore.

PROPRIETES :

Le **Vernis Mat Rustique** de par sa conception est micro poreux et peut être utilisé en finition intérieure sur les lasures. Ce vernis est recommandé pour l'Intérieur.

Le **vernir Aspect ciré** à base de cire pour finition à l'intérieur de menuiseries, meubles, parquets, lambris, boiseries, poutres, Donne au bois une finition cirée demi-mate soyeuse. L'aspect de la Cire sans les contraintes de l'entretien. Ne se raye pas, ne se tache pas et empêche la poussière de se fixer.

Pour l'Extérieur, il est recommandé d'appliquer en 1ère couche notre Vernis Bois Marin & Chalet TINXIROL .



PREPARATION DES SURFACES :

L'adhérence du Vernis Alkyde Uréthane est parfaite à condition que les supports soient parfaitement propres.

- **SUR BOIS NEUF** : Poncer parfaitement le bois et enlever tous les résidus du ponçage à l'aide d'une brosse souple ou une soufflette.
- **SUR VERNIS ANCIEN NON ECAILLE** : Il est indispensable d'effectuer un léger ponçage humide avec un papier abrasif imbibé de White-Spirit ou à l'aide de notre Laine d'Acier 00 pour les parties moulurées.
- **SUR VERNIS ECAILLE** : Il est indispensable de procéder au décapage avec notre Super Décapant BREDAC et d'enlever éventuellement les parties noircies à l'aide de notre ECLAIRCISSANT POUR BOIS BREDAC.
- **SUR BOIS EXOTIQUE** : Très bien dégraisser le support avant toute application.

CARACTERISTIQUES :

ASPECT	: Ciré	Mat rustique
DENSITE	: 0,875 à 20 °C	0.860
VISCOSITE	: 70s à la coupe 2.5 à 20°	70s
TEINTES	: Incolore	incolore

SECHAGE : à 20 °C pour 40 microns

HORS POUSSIERE	: 2 Heures	SEC, PONCABLE	: 12 Heures
SURCOUCHABLE	: 12 Heures	DUR	: 24 Heures
UTILISABLE	: 24 Heures après la dernière application.		

MODE D'EMPLOI :

Bien remuer le vernis avant et pendant l'utilisation en insistant sur le fond de la boîte. Il s'étale très facilement à la brosse en croisant le mouvement du pinceau puis en lissant dans le sens du veinage ou de la longueur. Pour une application au pistolet, prévoir une dilution de 5 à 10 % avec notre Diluant 282. Il est indispensable d'appliquer un minimum de 2 couches pour une protection correcte.

Un léger ponçage (abrasif 200 ou 300) entre chaque couche donnera une surface finale très lisse d'un bel aspect. Il est recommandé après le ponçage humide d'essuyer le support avec un chiffon légèrement imbibé de White-Spirit pour éliminer les résidus de ponçage.

RENDEMENT : 15 à 16 m² au litre selon le support.

NETTOYAGE DES OUTILS : Diluant 282, nettoyant pinceaux ou solvants aromatiques.

CONDITIONNEMENT : 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1 litre. Bidon de 2,5 litres.

CONSERVATION : 2 ans en conditionnement d'origine fermé.

Les informations ci-dessus, sont basées sur les recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique, ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société

TINXIROL