



VERNIS BOIS

MARIN & CHALET



NATURE :

Vernis Alkyde Uréthane renforcé, lui conférant des propriétés algicide et fongicide en combinaison avec un agent filtrant ANTI UV qui lui apporte la résistance à l'abrasion marine et de la souplesse par sa protection aux rayons solaires.

PROPRIETES :

Vernis très brillant, souple et résistant. Spécialement recommandé pour les bateaux, les supports bois exposés en EXTERIEUR, en bordure de mer et en altitude.

PREPARATION DES SURFACES :

L'adhérence du Vernis Marin et Chalet est parfaite à condition que les supports soient parfaitement propres.

- SUR BOIS NEUF :

Poncer parfaitement le Bois et enlever tous les résidus du ponçage à l'aide d'une brosse souple ou une soufflette.

- SUR VERNIS ANCIEN NON ECAILLE :

Il est indispensable d'effectuer un léger ponçage humide avec un papier abrasif imbibé de White-Spirit ou à l'aide de notre Laine d' Acier 00 pour les parties moulurées.

- SUR VERNIS ECAILLE :

Il est indispensable de procéder au décapage avec notre Super DECAPANT et d'enlever éventuellement les parties noircies à l'aide de notre ECLAIRCISANT pour BOIS.

CARACTERISTIQUES :

ASPECT :	TRES BRILLANT	DENSITE :	0,900 à 20 ° C
VISCOSITE :	2' Coupe AFNOR 4 à 20 ° C	TEINTE :	INCOLORE uniquement

CONSERVATION :

2 ans en conditionnement d'origine fermé.

SECHAGE :

à 20 ° C pour 40 microns

HORS POUSSIERE :	2 H	SEC :	12 H
PONCABLE :	12 H	SURCOUCHABLE :	12 H
DUR :	24 H		

MODE D'EMPLOI :

Bien remuer le vernis. Il s'applique très facilement à la brosse ou au pistolet (dans ce dernier cas, prévoir une dilution de 5 à 10 % avec notre Diluant 282. Il est indispensable d'appliquer un minimum de 2 couches pour une protection correcte. Un léger ponçage de la première couche donnera une surface finale très lisse d'un bel aspect. Il est recommandé après le ponçage humide, d'essuyer le support avec un chiffon légèrement imbibé de White-Spirit pour éliminer les résidus de ponçage.

RENDEMENT :

12 m² au litre selon le support.

NETTOYAGE DES OUTILS :

Diluant 282, nettoyant pinceaux ou solvants aromatiques.

CONDITIONNEMENT :

250 ml, 500 ml, 1 litre. Bidon de 2,5 litres.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient, en aucun cas, engager la responsabilité de notre Société.

TINXIROL