VERNIS UNIVERSEL – LONGUE DURÉE

NATURE :
Vernis Alkyde Uréthane, structuré par sa composition, donnant un aspect BRILLANT SATINE ou Mat, tout en restant souple et dur.

PROPRIETES :
Vernis lavable, ayant une excellente tenue à l'alcool, conserve l'aspect naturel du bois tout en réchauffant la teinte, laissant apparaître les veines du bois afin de les mettre en valeur. Très bonne tenue à l'EXTERIEUR**.**

PREPARATION DES SURFACES :
L'adhérence du Vernis Alkyde Uréthane est parfaite à condition que les supports soient parfaitement propres.
- **SUR BOIS NEUF :** Poncer parfaitement le bois et enlever tous les résidus du ponçage à l'aide d'une brosse souple ou une soufflette.
- **SUR VERNIS ANCIEN NON ECAILLE :** Il est indispensable d'effectuer un léger ponçage humide avec un papier abrasif imbibé de White-Spirit ou à l'aide de notre Laine d'Acier 00 pour les parties moulurées.
- **SUR VERNIS ECAILLE :** Il est indispensable de procéder au décapage avec notre Super Décapant et d'enlever éventuellement les parties noircies à l'aide de notre ECLAIRCISSANT POUR BOIS.
- **SUR BOIS EXOTIQUE :** Très bien dégraisser le support avant toute application. Un test préalable peut utile pour vérifier l'adhérence sur certaines essences.

CARACTERISTIQUES :

ASPECT	:	BRILLANT SATINE MAT
DENSITE	:	0 , 900 à 20 ° C
VISCOSITE	:	1 , 55 à 2' Coupe AFNOR 4 à 20 ° C
TEINTES	:	Incolore

SECHAGE : à 20 ° C pour 40 microns

HORS POUSSIERE	:	2 Heures	SEC, PONCABLE	:	12 Heures
SURCOUCHABLE	:	12 Heures	DUR	:	24 Heures
UTILISABLE	:	24 Heures après la dernière application.			

MODE D' EMPLOI :
Bien remuer le vernis avant et pendant l'utilisation en insistant sur le fond de la boîte, surtout pour le Satiné et le Mat. Il s'étale très facilement à la brosse en croisant le mouvement du pinceau puis en lissant dans le sens du veinage ou de la longueur. Pour une application au pistolet, prévoir une dilution de 5 à 10 % avec notre Diluant D 282. Il est indispensable d'appliquer un minimum de 2 couches pour une protection correcte. 3 couches en extérieur sont recommandées.
Pour le Mat mettre en première couche le vernis brillant puis 2 couches de mat ou une autre couche de brillant et une couche de mat.
Un léger ponçage (abrasif 200 ou 300) entre chaque couche donnera une surface finale très lisse d'un bel aspect. Il est recommandé après le ponçage humide d'essuyer le support avec un chiffon légèrement imbibé de White-Spirit pour éliminer les résidus de ponçage.

RENDEMENT :	11 à 16 m2 au litre selon le support.
NETTOYAGE DES OUTILS :	Diluant D 282, nettoyant pinceaux ou solvants aromatiques.
CONDITIONNEMENT :	Boîtes de 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1 litre. Bidon de 2,5 litres.
CONSERVATION :	2 ans en conditionnement d'origine fermé.

Les informations ci-dessus, sont basées sur les recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique, ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société