



# VITRIFICATEUR POUR PARQUETS, SOLVANTÉ

## NATURE :

Vernis Alkyde Uréthane Monocomposant

## PROPRIETES :

Vernis brillant ou satiné, très résistant à l'abrasion, aux rayures, aux chocs, aux acides, aux taches de produits chimiques et alimentaires mettant en valeur le support ainsi verni. Pour tous travaux intérieurs et extérieurs abrités.

## PREPARATION DES SURFACES :

L'ADHERENCE du **Vitrificateur** est parfaite, à condition que les supports soient parfaitement propres. Il est possible de teinter au préalable le bois mais au minimum 48 Heures avant l'application du **Vitrificateur**.

### a) SUR BOIS NEUF :

Poncer le parquet jusqu'à l'obtention d'une surface lisse. Enlever les résidus de ponçage à l'aide d'un aspirateur.

### b) SUR BOIS VERNIS :

Sur **vernis ancien** mais non écaillé, il est indispensable d'effectuer un léger ponçage humide (papier abrasif imbibé de White-Spirit - 5 %) ou à l'aide de la LAINE D'ACIER TINXIROL N° 00

Sur **vernis écaillé**, il est indispensable de procéder au décapage à l'aide de notre DECAPANT GELIFIE TINXIROL. Les parties éventuellement noircies peuvent être atténuées grâce à notre ECLAIRCISSANT POUR BOIS TINXIROL.

### c) SUR BOIS CIRE :

Il est indispensable d'enlever la cire à l'aide de notre DECIREUR TINXIROL. Bien rincer avec notre DECIREUR. Attendre que le parquet soit **totalemment sec** avant le vernissage (24 heures environ).

## CARACTERISTIQUES :

ASPECT : Brillant ou Satiné  
DENSITE : 0,890 à 0,930 selon aspect  
VISCOSITE : 2' à la coupe AFNOR 4 à 20° C  
TEINTES : Incolore-Chêne Clair-Chêne Foncé  
CONSERVATION : 2 ans en conditionnement d'origine fermé

**SECHAGE :** A 20° C pour 40 microns

HORS POUSSIERE : 1 heure 30

SEC : 6 heures

PONCABLE : 24 heures

SURCOUCHABLE : 24 heures

## MODE D'EMPLOI :

Bien remuer le Vernis **surtout** s'il s'agit du SATINE. En fonction du support la première couche peut être diluée à raison de 5 % de White-Spirit -5 % ou d'Essence de Térébenthine. S'utilise à la brosse plate, spalter, rouleau.

Appliquer le Vernis dans le sens des veines du bois.

Avant une deuxième couche, un léger ponçage de la première donnera une surface finale très lisse d'un bel aspect ( il est recommandé après le ponçage, d'essuyer le parquet avec un chiffon humide légèrement imbibé de White-Spirit - 5 % pour éliminer les résidus de ponçage ) .

Sur un bois très absorbant, diluer la première couche à 10 % , la seconde à 5 % . Une 3ème couche pourrait s'avérer nécessaire mais à employer pure.

**RENDEMENT :** 10 à 15 m<sup>2</sup> au Litre selon le support.

**NETTOYAGE DES OUTILS :** Diluant 282 Solvants aromatiques ou nettoyeurs pinceaux.

**CONDITIONNEMENT :** Boite de 1 litre. Seau 2,5 litres

Les informations ci-dessus, sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique, ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.



# TINXIROL