




## MEDIUM A CRAQUELER

**ECLADOR**



### Définition produit

**Gel appliqué entre 2 couches de peinture hydro mat donnant un rendu fissuré**

A utiliser entre 2 couches de couleurs de **laque hydro mat** afin d'obtenir une réaction de vieillissement marquée par des fissures.

### Mode d'emploi

#### Mise en œuvre des produits :

Appliquer une couche de couleurs **laque hydro mat**. Laisser sécher 30 minutes minimum. Appliquer une couche de **Médium à Craqueler** au pinceau dans le même sens que la peinture. Laisser poser entre 30 minutes et 1 heure selon la température ambiante.

En décoration murale, appliquer le Médium au rouleau laqueur, puis le ferrer légèrement après 30 minutes de pose au couteau à enduire afin de lisser la surface.

Appliquer à nouveau une seconde couche de **laque hydro mat** dans une couleur différente afin de contraster. Les fissures apparaîtront au séchage et peuvent être différentes selon la température ambiante, l'épaisseur du gel déposé et le temps de séchage, qui peut être accéléré à l'aide d'un sèche-cheveux.

Une finition vernie peut être appliquée après séchage complet avec notre **Vernis Acrylique de finition**, Satiné ou Mat-Ciré ou notre Vernis Transparent Polyuréthane **Polydiam's**, en Mat Satiné ou Brillant.



## MEDIUM A CRAQUELER



<b>LIANT</b>	Résines Alcool polyvinylique
<b>ASPECT</b>	Incolore visqueux
<b>TEINTE(S)</b>	Incolore
<b>DENSITE</b>	1.02
<b>RENDEMENT</b>	Variable en fonction de l'épaisseur
<b>NETTOYAGE DES OUTILS</b>	Eau
<b>CONSERVATION</b>	Dans un endroit sec et frais
<b>CONDITIONNEMENT</b>	100 ml -250 ml – 750 ml – 2.5L
<b>COV (2010)</b>	0 g/L
<b>CLASSIFICATION AFNOR 36.005</b>	Famille 1 classe 10i
<b>CLASSE</b>	A+
<b>SECURITE</b>	Voir FDS
<b>REMARQUES</b>	



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

**Tel : 01 34 84 97 75.**

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Médium à craqueler 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.