



# FLUIDLAQUE GLYCERO MAT

- **NATURE** :
- Peinture Laque Glycérophtalique de finition pour Intérieur et Extérieur. ANTI-ROUILLE.
- **PROPRIETES** :
  - Facilité d'emploi à la brosse, au rouleau ou au pistolet.
  - Aspect tendu MAT durable, non-lustrable
  - Grande souplesse, lessivable.
  - Excellente tenue à l'extérieur, aux U.V.
  - Blanc lumineux, ne farine pas.



**PREPARATION DES SURFACES** : S'applique sur des supports préalablement dégraissés et dépoussiérés :

- sur fonds absorbants ( bois, plâtre, etc... ) recouverts d'une peinture sous-couche.
- sur fonds non-absorbants : sans sous-couche.
- sur métaux ferreux recouverts d'une couche primaire anticorrosion.
- sur métaux non-ferreux recouverts d'une couche d'accrochage appropriée.

## **CARACTERISTIQUES** :

COULEURS	:	Blanc profond, et Neutre ; teintable machine
ASPECT	:	MAT très tendu
DENSITE	:	1,29 environ suivant la teinte
EXTRAIT SEC	:	65 %
C.O.V.	:	451 g/L

## **CONSERVATION** :

2 ans en conditionnement d'origine. Bien agiter avant emploi et pendant l'application avec une spatule afin de réhomogénéiser le produit.

**SECHAGE** : A 20 ° C et 60 % d'humidité relative pour 35 Microns :

HORS POUSSIERE	:	1 H
SEC	:	8 H
SURCOUCHABLE	:	12 H

## **MODE D'EMPLOI** :

Prête à l'emploi, la peinture s'applique à la brosse en " tirant " puis en croisant afin de surfer au mieux la couche. Terminer en lissant toujours dans le même sens. Il est possible également d'utiliser un rouleau laqueur ainsi qu'un pistolet ; dans ce cas, il est recommandé de diluer, suivant l'outillage utilisé, entre 5 à 15 % de white spirit.

**RENDEMENT** : Théorique sur fond lisse pour 35 microns : 12 m<sup>2</sup> / litre.

**NETTOYAGE DES OUTILS** : Solvants aromatiques et nettoyeurs pinceaux.

**DILUTION EVENTUELLE** : White Spirit.

**CONSEILS DE PRUDENCE** : Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.

Les informations ci-dessus, sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique, ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

