



Solfluidhydro

NATURE :

Peinture à base de résine PLIOTEC. Excellente tenue en intérieur ou extérieur. Produit prêt à l'emploi. Sa formulation spécifique permet une adhérence sur béton / ciment, asphalte, bois et fer. **Le blanc et l'incolore peuvent être teintés machine.**

PROPRIETES :

La formulation spéciale de la laque donne un couvrant remarquable, un séchage très rapide. Pour cellier, vestiaire, garage, pavé, patio, balcon, loggia, allée cimentée, local technique, aire de stationnement. La peinture est non jaunissante, a une bonne tenue chimique, une résistance au blush et une bonne résistance aux chocs et à l'abrasion. Anti-poussière, facile d'entretien, évite l'usure des chapes.

PREPARATION DES SURFACES :

Elle devra se faire conformément au DTU 59.3. Les supports à traiter doivent être exempts de graisses, poussières, humidité, étant bien entendu que les meilleurs résultats sont obtenus sur des surfaces bien préparées. Ils doivent avoir une bonne porosité de surface afin de favoriser l'adhérence. Sur support fermé ou ancienne peinture un test préalable d'adhérence doit être effectué. La pente du support doit être supérieure à 1% pour éviter les eaux stagnantes qui nuiraient à l'adhérence de la peinture.

CARACTERISTIQUES :

ASPECT	:	Satin 35 à 45 UB à 60°
TEINTE	:	Blanc, colorado red, sable, souris, vert d'eau, incolore. Autres teintes sur demande, voir avec notre service commercial
DENSITE	:	1.25 en moyenne
EXTRAIT SEC	:	en poids 47% en volume 38%
COV	:	moins de 80 g/L

SECHAGE : **A 20 ° C**

HORS POUSSIERE	:	30 min
SEC	:	1 Heures.
SURCOUCHABLE	:	entre 4 Heures.
DURETÉ DÉFINITIVE	:	48 H pour un trafic léger.

MODE D'EMPLOI :

Bien remuer le contenu de la boîte avant et pendant l'utilisation. Prêt à l'emploi, s'applique facilement à la brosse, au rouleau dilution 0 à 5%, au pistolet dilution 10% et airless dilution 5 à 6%. Application à une température comprise entre 10 et 30 °C avec une humidité relative de 85%. La température du support devra toujours être supérieure de 3°C au point de rosée. Application de 2 couches.

RENDEMENT : 5 à 8 m²/L environ sur fond lisse. Dépend de la porosité du support.

CONSERVATION : 1 an en boîtage d'origine fermé. **CRAINT LE GEL.**

NETTOYAGE DES OUTILS : Eau.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient, en aucun cas, engager la responsabilité de notre Société.

